

proPERLA® PINTURA HIDRÓFUGA FACHADAS

Es un recubrimiento exterior fino basado en emulsión de silicona que ofrece una óptima protección contra la intemperie

Uso recomendado

Muy resistente a la intemperie, particularmente a la suciedad en pintura exterior, sobre superficies minerales así como en reformas realizadas con silicato estable o revestimientos con pintura de dispersión, resina sintética y sistemas intactos compuestos por sistemas de aislamiento térmico. Conserva las fachadas profundamente secas de forma permanente.

Ventajas y Propiedades

Soluble en agua. Película resistente a la intemperie según VOB, repelente al agua en conformidad con la norma DIN 4108, resistente a los álcalis, altamente impermeable a la humedad, alta transpirabilidad, resistente a la suciedad y a agentes contaminantes en el aire, fácil de usar y muy resistente contra hongos, musgo y algas.

Aglutinante

Emulsión de resina de silicona y polímero silan especial

Densidad: Aprox. 1.50

Brillo: Mate

Color: ver carta de colores

Colores de tintado: Colores pastel

Embalaje: Bidones de 10 Litros (40 Bidones por palet)

Información spray: sin aire

Tamaño de la boquilla: 0.021 pulgadas

Angulo de spray: 50°

Presión de spray: 150-200 bar

Diluido: hasta un 10% con agua

Herramientas de aplicación

Brocha, rulo o pistola de pintar (spray)

Limpieza herramientas de aplicación

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

Dosificación

Aprox. 150 ml/m² en cada lado en superficies lisas. Se necesitará más cantidad en superficies ásperas. Determine la cantidad exacta realizando pruebas.

Almacenamiento

Almacenar bien cerrado en lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

Temperatura mínima de aplicación y secado:

+ 5° C (temperatura ambiental y capa inferior)

Tiempo de secado en condiciones climáticas normales (+ 20° C, 65% de humedad relativa):

Puede ser pintado después de aprox. 12 horas. El tiempo de secado se incrementará en condiciones climáticas frías o muy húmedas.

Preparación: Ver el reverso

Primera capa: Ver el reverso

Trabajos de relleno (si procede)

Rellenar desperfectos de la superficie. Una vez completamente seco impregnar con proPERLA® PRIMER o con un estabilizador de superficie similar.

Capa Intermedia

proPERLA® diluido con agua (hasta un 10%).

Capa Final:

proPERLA® diluido con agua (hasta un 10%).

Anotaciones

No utilice productos proPERLA® con otro tipo de materiales de revestimiento, tales como silicatos, pinturas de dispersión, silicatos, dispersión a base de pinturas o mezclando con concentrados de tintado.

No mezcle productos proPERLA® con otros sistemas de revestimiento. Fachadas elásticas con altas propiedades termoplásticas no son sub-superficies aptas. Éstas deberán ser eliminadas, por ejemplo mediante lixiviación.

Ver nota de seguridad del producto de la UE.

